Lithofin Cotto Wax-Finish

Beschrijving
Een speciaal produkt uit het Lithofin-Programma voor Cotto (Methode >modern<).
Gebruiksklaar product op waterbasis met natuurlijke wassen en hoogwaardige additieven.

Eigenschappen
Lithofin Cotto Wax-Finish vormt een zelfglanzende en beschermende film. Deze zorgt ervoor dat verontreinigingen aan het oppervlak blijven en niet kunnen intrekken. De verzorging wordt wezenlijk verlicht, daar tegelijkertijd het oppervlak minder ruw wordt. Het uiterlijk van de vloer verbetert, maar behoudt zijn natuurlijke lichte kleurstructuur. De film vergeelt niet en is zeer slijtvast. Lithofin Cotto Wax-Finish is eenvoudig en veilig te verwerken.
Technische data:
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³
pH-waarde: ca. 9 (concentraat),
Vlampunt: ca. 85°C (c.C.)
Uiterlijk: Dun, wit, melkachtig
Geur: bijna reukloos
Oplosbaarheid in water: goed, compleet

Toepassing
Voor de zelfglanzende eindbehandeling van binnenvloeren van Cotto, Terracotta, kleiplavuizen, Terres Quites enz.
Ook geschikt voor in de fabriek voorbehandelde Cotto plavuizen (Cotto finito).
Advies: Zoutgeglazuurde oppervlakken mogen alleen behandeld worden met een dunne laag Lithofin Cotto Wax-Finish. Door onbehandelde poreuze Cotto plavuizen vooraf te impregneren met Lithofin Cotto Pre-Wax wordt de beschermende werking versterkt en lijken de oppervlakken lichter.

Verwerking
Lithofin Cotto Wax-Finish ruim en gelijkmatig opbrengen op de schone en droge vloer met behulp van een mop of spons. Lithofin Cotto Wax-Finish kan ook met een tuinsproeier opgebracht en onmid-dellijk met een spons verdeeld worden. Na een droogtijd van ca. 40-60 min. dient een tweede laag opgebracht te worden. Vlekken en druppelvorming vermijden of onmiddelijk met een produktoplossing verwijderen. Bij zeer poreuze ondergronden kan een derde laag noodzakelijk zijn. Lets dunner aanbrengen op alle voorbehandelde oppervlakken. De werkapparatuur met water schoonmaken.

Verwerkingstemperatuur: 5-25°C
Let op: Tijdens het drogen niet op de vloer lopen. Altijd het hele oppervlak van een ruimte behandelen. Sproeiers op hout, glas, lak enz. afdoen met een vochtige doek.
Verbruik:
Ca. 5-10 m²/liter bij zachte kleiplavuizen, Terres Quites, Spaanse en Franse Cotto soorten (2 keer opbrengen); ca.10-15 m²/liter bij Florentijnse en Italiaanse Cotto (2 keer opbrengen); ca.10-15 m²/liter bij vooraf geïmpregneerde, voorbehandelde of in de was gezette oppervlakken.

Verdere onderhoud
Voor verdere verzorging raden we Lithofin Cotto Easy-Clean aan. Bij afnemende bescherming kan naar behoefte ook Lithofin Cotto Wax-Finish toegevoegd worden aan het schoonmaakwater.

Opslag
Verzegeld, koel en vorstvrij. Niet boven 25°C; Kan tot 3 jaar worden bewaard.

Milieubescherming
Op waterbasis.
Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recycleerbaar. Uitgespoelde of opgedroogde verpakkingen kunnen via inzamelingssystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking
a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
b) 5-liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen.
Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)

Productie en verkoop: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · info@lithofin.de
Distributie voor Belgie en Nederland: Lithofin BeNeLux B.V. · 2640 Mortsel · E-mail: info@lithofin.be
Tel: 0032 (0)3 366 39 09 **www.lithofin.be | www.lithofin.nl**